

Материалы «Акколаст»

Короткая технологическая инструкция

В инструкции дано указания по назначению и базовым составам композиций, которые прошли проверку временем на промышленных объектах Украины.

1. Работы с применением композиций «Акколаст» для абразивной и гидроизоляционной защиты конструкций, возможно выполнять при температуре от -5 С до +60 С, при влажности воздуха и поверхности до 98%.
2. Защитные покрытия представляют собой полимерные защитные пленки, которые образуются последовательным нанесением различных по составу композиций «Акколаст».
3. Покрытия могут наноситься на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности бетона механизированным способом и вручную.
4. 2-компонентные композиции серии «Акколаст» состоят из основы и отвердителя, что добавляется непосредственно перед приготовлением состава.
5. При назначении работ по устройству защитных покрытий следует учитывать техническое состояние конструкции и воздействие на конструкцию механических, физических, химических факторов, а также природных условий (перепады в температуре наружного воздуха, осадки) с целью корректировки рецептур материалов и методов производства работ.
6. Защитное покрытие состоит из двух, трех или четырех связанных между собой слоев:
 - грунтовочный слой (композиция «Акколаст НС»);
 - укрепляющий слой (наполнена композиция «Акколаст ВС»);
 - защитный гидроизоляционный слой (композиция «Акколаст АС»);
 - защитный химически и (или) абразивостойкий слой (наполнена под конкретное техническое задание композиция «Акколаст АС»).
7. В случае наличия на поверхности бетона каверн, трещин, сколов и других повреждений, их необходимо зашпаклевать ремонтным составом - «Акколаст ВС».

Наши телефоны: +38 (063) 277-79-00, +38 (044) 277-79-00